



## MEDIDA DEL COEFICIENTE DE FROTAMIENTO

Estas pruebas fueron realizadas por el

### INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD (INRS)

Para la prevención de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales

Producto	Soporte	Granulación	Referencia INRS
<b>Chapa Agrain Inox®</b>	Chapa de acero inoxidable	Partículas angulares de acero inoxidable	Acta IET/09RI-270/HS Diciembre de 2009

### Medidas del coeficiente de frotamiento dinámico ( $\mu$ d) de la Chapa Agrain Inox®

<b>Coeficiente obtenido</b>
<b><math>\mu</math>d = 0.59*</b>

\* 0,30 es el valor mínimo para calificar un revestimiento de suelo "antiderrapante" según el protocolo de medición INRS.

### Medidas del coeficiente de frotamiento de la Chapa Agrain Inox®

**Pruebas realizadas en presencia de un agente lubricante: aceite mineral.**