



MESURE DU COEFFICIENT DE FROTTEMENT

Ce test a été réalisé par

I'INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (INRS)

pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

Produit	Support	Granulation	Référence INRS
Tôle Agrain Inox®	Tôle acier inoxydable	Particules angulaires en inox	Procès-verbal IET/09RI-270/HS Décembre2009

Mesure du coefficient de frottement dynamique (μ_d)

sur la Tôle Agrain Inox®

Coefficient obtenu
$\mu_d = 0.59^*$

*0,30, est la valeur minimale pour qualifier un revêtement de sol « antidérapant » selon le protocole de mesure INRS

Mesure du coefficient de frottement de la Tôle Agrain Inox®

Test réalisé en présence d'un agent lubrifiant : huile minérale.